

TECHNISCHES DATENBLATT



Produktname	Revision
GENAN COARSE	01.07.2020

Produktbeschreibung
Frei fließendes, homogenes, einheitlich schwarzes Gummigranulat, hergestellt durch Granulierung und Reinigung von Altreifen.

Herstellerinformationen						
Betrieb:	Genan A/S Jegindøvej 16 DK-8800 Viborg Dänemark	Genan GmbH Gottlieb-Daimler Straße 34 D-46282 Dorsten Deutschland	Betriebsstätte Oranienburg: Birkenallee 80 D-16515 Oranienburg Deutschland	Betriebsstätte Kammlach: Im Gewerbepark Unterallgäu 1 D-87754 Kammlach Deutschland	Genan, S.A. Lugar da Pardala Estrada Nacional 109, Km 31 PT-3880-728 São João de Ovar Portugal	Genan Inc. 18038 Beaumont Hwy. Houston TX77049 USA
Telefon:	+45 8728 3000	+49 2362 9527 0	+49 3301 578 0	+49 8261 7369 0	+351 256 580 600	+1 713 6748500
Fax:		+49 2362 9257 150	+49 3301 578 150	+49 8261 7369 150		+1 713 6748501
E-Mail:	info-dk@genan.com	info-de@genan.com			info-pt@genan.com	info-us@genan.com

Typische technische Merkmale				
Eigenschaften	Testmethode	Einheit	Spezifikation	Typische Werte
Spezifisches Gewicht	ASTM D1817-05(2016)	kg/m ³	1.100-1.200	1.160
Schüttgewicht	EN 1097-3:1998	kg/m ³	455 ±8%	455
Partikelgröße	ISO 13322-2:2006	mm	2,0-4,0	2,0-4,0
Gesamtpolymergehalt (RHC)	ISO 9924-3:2009	%	≥ 40	45
Aschegehalt	ISO 9924-3:2009	%	< 15	8
Feuchtigkeitsanteil (Verlust 2h@105°C)	ASTM D1509 - 15	%	≤ 1	≤ 1
Anteil freier Metalle	OA-698: (Note 1)	%	≤ 0,004	≤ 0,002
Anteil freier Textilfasern	OA-698: (Note 1)	%	≤ 0,002	≤ 0,001
Gehalt an farbigen Gummipartikeln	OA-698: (Note 1)	%	≤ 0,1	< 0,04
Andere Verunreinigungen	OA-698: (Note 1)	%	≤ 0,004	≤ 0,002
Klassifizierung, Inhalierbare Staub	EN 15051-2:2013		Very low to low	Very low
PAK 8 REACH	AfPS GS 2014:01 PAK	mg/kg	≤ 20	< 15
<i>Note 1: Nicht standardisierte Testmethode "Bestimmung der Schüttdichte und des Anteils an freien Verunreinigungen in Gummipulver und -granulat", die Ihnen Ihr Genan Vertreter gerne zur Verfügung stellt. Dieses Testverfahren wurde so gewählt, weil die durch Anwendung der ASTM 5603 erhaltenen Werte unterhalb der Nachweisgrenze liegen.</i>				

Bemerkungen	
DIN 18035-7:2014-10	GENAN COARSE erfüllt alle Anforderungen für die Migration nach DIN 18035-7: 2014-10.
EN 71-3 + A1:2014	GENAN COARSE erfüllt alle Anforderungen für EN 71-3 + A1:2014 _Sicherheit von Spielzeug - Teil 3: Migration bestimmter Elemente.
ASTM F3188-16	GENAN COARSE erfüllt alle Anforderungen für ASTM F3188-16_Standard Specification for Extractable Hazardous Metals in Synthetic Turf Infill Materials.
PAK 8 REACH	Eine Materialprobe wurde gemäß prEN 17409:2019 entnommen, und das Ergebnis wird als ein gleitender Durchschnitt der letzten 4 Analysen dargestellt.
Korngrößenverteilung	Informationen über die tatsächliche Korngrößenverteilung finden Sie in den entsprechenden Siebkurven, die jederzeit auf der Genan Homepage zum Herunterladen zur Verfügung stehen.
Sicherheits- und Gesundheitsschutz	Richtlinien für Sicherheit und Gesundheit finden Sie in dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, das jederzeit auf der Genan Homepage zum Herunterladen zur Verfügung stehen.

Die angegebenen Merkmale sind typisch für dieses Produkt. Das Produkt wird aus einer großen Anzahl verschiedenartiger Reifen hergestellt, sodass Genan keine genauen Angaben der chemischen Zusammensetzung des Materials geben kann. Die oben genannten Eigenschaften und Werte wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, und Genan haftet nicht für die Vollständigkeit und Genauigkeit dieser Informationen.

ZERTIFIZIERUNGEN	Genan A/S	Genan GmbH	Genan Inc.	Genan, S.A.
	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2018	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2018 OHSAS 18001:2007 (Dorsten)	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	ISO 9001:2015